

ADEZIV PENTRU PARCHET PE BAZA DE ALCOOL 69A**Date tehnice :**

Baza	PVAC
Sistem de polimerizare	Polimerizare fizica si cristalizare
Timp de lucru	5-10 min
Densitate (DIN 53479)	Cca. 1,5 g/ml
Culoare	Maron deschis
Consum	Funcție de pardoseala 800-1000 gr/m ²

Caracteristici :

- nu contine apa
- usor de aplicat
- rezistenta finala foarte ridicata

Aplicatii :

Adezivul pentru parchet pe baza de alcool 69A poate fi folosit la lipirea parchetului masiv de marime moderata, parchet mozaic sau lamelar , cat si pentru parchetul exotic. Suprafetele de lipire pot fi poroase sau absorbante : ciment,beton, placi OSB, sapa autonivelanta, mozaic etc. Nu este recomandat pentru parchetul pretrat.

Descriere :

Adezivul pentru parchet pe baza de alcool 69A polimerizeaza fizic. Dupa polimerizare (aprox 48 la 21°C si 50% umiditate) creaza o pelicula rezistenta la variatii normale de temperatura si umiditate.

Termen de garantie si depozitare :

- 24 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Substratul :

Inainte de instalarea parchetului, substratul trebuie atent controlat. Verificati umiditatea pe intreaga grosime a substratului cu ajutorul unui umidometru pe baza de carbid sau electric. Umiditatea sustratului este indicata de producatorul parchetului (in general pentru substraturi din amestec de ciment si nisip 2% si max 0,5% pentru substraturi anhidrit. La pardoselile incalzite max 1,5% respectiv 0,3%).

Substraturile trebuie sa fie uscate, curate , fara grasimi, iregularitati sau crapaturi. Daca pe substrat a mai fost aplicat un alt adeziv acesta trebuie indepartat mecanic. Suprafetele cu iregularitati trebuie sa fie reparate inainte de aplicarea adezivului.

Suprafetele minerale poroase necesita aplicarea unui primer.

Suprafetele lustruite ca cele anhidrite se vor prelucra pentru a prezenta rugozitate chiar daca prin aceasta operatie se inlatura primul strat.

Cand parchetul se monteaza pe suprafete din marmura sau placi ceramice acestea trebuie sa fie curatate cu soda caustica sau alt curatator corespunzator si spalate apoi foarte bine cu multa apa. Verificati apoi daca suprafetele sunt complet uscate.

Se recomanda un test de compatibilitate preliminar pentru fiecare suprafata.

Parchetul:

Parchetul trebuie aclimatizat cateva zile in camerele unde se va monta. Pastrati parchetul in ambalajul original pentru a evita deformatiile. Verificati inainte de de montaj umiditatea lemnului care trebuie sa corespunda cu cea indicata de producator (9% ± 2% . Daca



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE 697C Com Crevedia
JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



umiditatea depaseste 11% nu este indicat montajul). Lasati un rost de 1...1,5 cm la marginile suprafetelor inclusiv in jurul coloanelor care strapung pardoseala.

Aplicarea adezivului :

Adezivul trebuie acclimatizat cu temperatura camerei inainte de montaj. Aplicati adezivul pe substrat cu ajutorul unei spatule dintate corespunzatoare fiecarui tip de parchet, si doar pe o suprafata care poate fi acoperita cu parchet in timp de 10 min. Aplicati parchetul pe stratul de adeziv, presati si fixati cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Suprafata de contact intre parchet si adeziv trebuie sa fie de minim 80%. Eventual ingreunati parchetul pe perioada polimerizarii. Asteptati cel putin 48h inainte de finisare sau smirgheluire. Adezivul neintarit poate fi inlaturat cu curatator SOUDAL iar adezivul intarit poate fi inlaturat mecanic.

Recomandari :

- nu montati parchetul pe suprafete cu posibile crestere ale umiditatii
- nu aplicati adezivul la temperaturi mai mici de 15°C sau mai mari de 25°C
- temperatura minima a substratului trebuie sa fie 15°C
- nu aplicati adezivul daca umiditatea atmosferica depaseste 75%
- nu montati parchetul al carui umiditate este mai mica de 7% deoarece acesta se poate umfla la umiditati atmosferice mai mari
- nu montati pe pereti sau tavane neuscate (ex : cele proaspat vopsite)
- nu diluati adezivul

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- consultati eticheta pentru mai multe detalii