

## ADEZIV PENTRU PARCHET, LAMBRIURI, DUSUMELE 68A

### Date tehnice :

Baza	Dispersii de acetat polivinilic
Consistenta	Pasta
Sistem de uscare	Polimerizare fizica
Timp de lucru	15 minute (20°C/65% umiditate)
Timp de uscare	12 h
Continut substanta solida	69%
Densitate	1,45 g/ml
Rezistenta termica	-20°C...+70°C
Rezistenta la exfoliere	>3 N/cm (DIN 281)
Vascozitate	50000-70000 mPAs
Consum	750 gr/m <sup>2</sup>

**Descriere :** Adezivul 68A este un adeziv pentru lemn de esenta moale, ce nu contine alcool si are ca baza o dispersie apoasa de polivinil acetat.

### Caracteristici :

- se aplica cu usurinta;
- aderenta puternica;
- usucare rapida;

### Aplicatii :

- lipirea tuturor tipurilor de panouri de parchet din lemn de esenta moale;
- lipirea parchetului mozaicat sau lamelar cu suprafete poroase.

**Ambalaj :** Galeti 5 kg, 15 kg. Culoare roz deschis.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Instructiuni de folosire :

**Pregatirea suprafetelor** – curate, uscate, fara urme de praf sau grasime. In cazul in care suprafetele prezinta denivelari este necesara egalizarea acestora inainte de lipire.;

**Aplicarea** – cu ajutorul unei spatule cu dinti de 3mm pe suprafata ce poate fi lipita in maximum 15 min. Dupa lipire presati parchetul prin lovire usoara cu ajutorul unui ciocan de cauciuc. Temperatura de lucru recomandata este intre +5°C si maximum +30 °C. Parchetul poate fi smirgheluit si lacuit dupa 24 ore de la lipire;

**Curatarea** – excesul de adeziv se poate indeparta cu ajutorul unui burete sau lavete umede inainte de uscare;

  

# SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697 C  
CREVEDIA JUD DAMBOVITA  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

---



**Repararea** – retusurile se pot face cu acelasi tip de produs;

**Protectia muncii** – se aplica masuri normale de igiena a muncii.