



### 1. GENERALITATI SI UTILIZARI TIPICE

**1.1. Vopsea OSKAR DIRECT PE BETON** este o vopsea avind la baza rasina acrilica, pigmenti, solventi organici, aditivi si este utilizata pentru decorarea suprafetelor din beton, asfalt supuse unui trafic lejer sau normal (garaje, ateliere, subsoluri, terase, marcaje rutiere), la interior si exterior.

**Culori disponibile:** Alb, gri antracit, gri deschis, galben, negru, rosu, maro-roscat.

**1.2. Elemente caracteristice principale:** aderența bună la suport, are proprietăți de antialunecare, rezistența bună la intemperii și abraziune, uscare rapidă, rezistența bună la combustibili, uleiuri minerale, apă și sare; are o foarte bună putere de acoperire și o culoare pură cu rezistență foarte bună la raze solare.

### 2. CARACTERISTICI TEHNICE CARACTERISTICI DE LOT

NR. CRT.	CARACTERISTICA	UM	VALOARE	METODA DE ANALIZĂ
<b>PRODUS LICHID</b>				
1.	Aspect	-	Lichid omogen vâscos, fără impurități	vizual
2.	Densitate, 20° C	g/cm <sup>3</sup>	1,55 ... 1,60 în funcție de produs	SR EN ISO 2811-1:2016
3.	Vâscozitate Brookfield, 20° C	Pas	3000 - 5000	SR EN ISO 2555: 2018
4.	Tip uscare (1 h, pelicula 150µm, greutate 2kg)	-	Tip E	STAS 2875-75
5.	Culoare	-	Alb, Gri Antracit, Gri Deschis, Galben, Negru, Rosu, Maro-Roscat	vizual

### CARACTERISTICI DE TIP

Caracteristicile de tip sunt garantate de către societate. Acestea se verifică periodic (3 luni) și în mod obligatoriu la schimbarea recepturii.

NR. CRT.	CARACTERISTICA	UM	VALOARE	METODA DE ANALIZĂ
<b>PELICULĂ</b>				
1.	Aspect	-	fără impurități	vizual
2.	Putere de acoperire, min. (după 24 h de la uscarea peliculei trasată cu tragător de 0.12 mm)	%	min. 88	IL – QC - 20
3.	Determinare reflexiei regulate a peliculei de vopsea nemetalizată la 20, 60 80°, după 72 h, min.		MAT 2	SR ISO 2813:2015
4.	Determinarea grosimii peliculei	µm	30 - 40	SR EN ISO 2808:2020

### 3. COMPATIBILITATE

Nu se recomanda amestecarea vopselelor **OSKAR DIRECT PE BETON** cu alte produse peliculogene.

### 4. DETALII DE APPLICARE

Suportul trebuie curat în prealabil de praf, impurități, grăsimi, uleiuri. Suportul trebuie să fie uscat, umiditate max. 2%. De asemenea se recomanda ca suportul să fie cat mai neted posibil. Aplicare: cu pensula, rola sau prin pulverizare.

Inainte de utilizare produsul se omogenizează foarte bine. Produsul se aplică în 1-2 straturi funcție de puterea de acoperire.

#### Detalii de aplicare.

1.	Metoda de aplicare	-	- pensulare - pulverizare air-less - cu rola
2.	Diluat / Dilutie Oskar Diluant Nitro	%	- pensulare – diluat 5-10% - pulverizare air-less – diluat 10%
3.	Presiune de aplicare și marime duza, mm	bar	-pulverizare la presiune înaltă = 3,5bar; duza=1,5mm -pulverizare air-less = 160bar; duza= 0,279mm
4.	Consum specific	ml/m <sup>2</sup>	cca. 150-240 (funcție de rugozitatea suportului, pentru determinarea unei valori exacte se recomanda o probă la fata locului)

Timp de uscare: min.3 ore la atingere, max. 24 de ore pentru trafic în funcție de temperatură.

Vopsea se dilueaza cu diluant nitro cu care se si spala dupa utilizare uneltele de lucru.

Produsul se depoziteaza la temperaturi cuprinse intre +5 si +30°C.

Temperatura minima de aplicare si este de minim 5-25 °C pentru suprafata de baza si aerul inconjurator la punerea in opera si in timpul uscarii. Temperatura suportului trebuie sa fie cu cel putin 3° C peste temperatura punctului de roua.

## **5. AMBALARE.**

Produsul **OSKAR DIRECT PE BETON** se ambaleaza in recipientii de 0,75l; 2,5 l,10 l.

## **6. MASURI DE PROTECTIA MUNCII:**

**Vopsea OSKAR DIRECT PE BETON** contine elemente inflamabile si volatile. La punerea in opera si depozitare trebuie scutece masurile de protectia muncii corespunzatoare produselor peliculogene pe baza de solventi.

Se interzice contactul cu pielea; dupa utilizare mainile se spala cu apa si sapun. In cazul lucrului in camere inchise se interzice aplicarea produsului in apropierea surselor de foc deschis sau scantei electrice. Fumatul in apropierea recipientilor cu produs este interzis. Se interzice de asemenea deversarea in instalatiile in canalizare.

## **7. TERMENUL DE VALABILITATE**

24 luni de la data fabricatiei, cu conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.

## **8. ELIMINAREA DESEURILOR**

Produsul trebuie evacuat conform reglementarilor legale cu privire la modul de evacuare a deseurilor.

## **9. COV GATA DE UTILIZARE**

COV limita UE g/l:catA/i :500(2010)

COV Produs,max g/l: 500 produs in stare gata pentru utilizare.